

GENERAL INFORMATION

Product name : Magnetic stirring bar, triangular**Description :** Fully encapsulated with high-grade PTFE. Particularly effective for dissolving solids and mixing sediments because of their scraper-like action

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	l(mm)	pcs/pack
MAGT-012-005	6	12	5
MAGT-025-005	8	25	5
MAGT-035-005	9	35	5
MAGT-040-005	14	40	5
MAGT-050-005	12	50	5
MAGT-012-030	6	12	30
MAGT-025-030	8	25	30
MAGT-035-030	9	35	30
MAGT-040-030	14	40	30
MAGT-050-030	12	50	30

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAGT-012-005	0,01	0,05	39269097	08434868029262
MAGT-025-005	0,01	0,05	39269097	08434868029286
MAGT-035-005	0,01	0,05	39269097	08434868029309
MAGT-040-005	0,01	0,05	39269097	08434868029323
MAGT-050-005	0,01	0,05	39269097	08434868029354
MAGT-012-030	0,112	0,028	39269097	08434868029279
MAGT-025-030	0,112	0,084	39269097	08434868029293
MAGT-035-030	0,112	0,14	39269097	08434868029316
MAGT-040-030	0,34	0,358	39269097	08434868029330
MAGT-050-030	0,34	0,34	39269097	08434868029361

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polytetrafluoroethylene

Polytetrafluoroethylene (PTFE-Teflon®) is the most important member of a group of fluoropolymers with a range of unique and useful properties not possessed by any other polymeric material.

The unique properties of PTFE include:

- Almost totally chemical inert
- Exceptional thermal stability
- Electrical and dielectric properties
- Flexural strength

Chemical Resistance: The chemical resistance of PTFE is almost total over its working temperature range. Reaction is limited to some compounds with free electrons such as sodium in liquid ammonia and some fluorine compounds at high temperature and pressure. Halogens will penetrate PTFE but without apparent reaction.

Thermal Stability: The thermal stability of PTFE is outstanding. The material can be used to ca. 280°C yet there is no embrittlement in liquid helium. Thermal degradation does not commence until about 400°C. PTFE does not melt to form a liquid phase.

Insolubility & Purity: The PTFE we use conforms to USP Class VI and FDA requirements and is intrinsically pure and contains no additives. PTFE is insoluble in all known solvents except under extremes of pressure and temperature and will not contaminate media by dissolution.

Sterilisation: PTFE can be sterilised by all usual means except gamma radiation.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Varillas magnéticas para agitación, triangulares**Descripción :** Recubiertas de PTFE. Especialmente indicada para disolver sólidos y mezclar sedimentos

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	l (mm)	unidades por ref.
MAGT-012-005	6	12	5
MAGT-025-005	8	25	5
MAGT-035-005	9	35	5
MAGT-040-005	14	40	5
MAGT-050-005	12	50	5
MAGT-012-030	6	12	30
MAGT-025-030	8	25	30
MAGT-035-030	9	35	30
MAGT-040-030	14	40	30
MAGT-050-030	12	50	30

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAGT-012-005	0,01	0,05	39269097	08434868029262
MAGT-025-005	0,01	0,05	39269097	08434868029286
MAGT-035-005	0,01	0,05	39269097	08434868029309
MAGT-040-005	0,01	0,05	39269097	08434868029323
MAGT-050-005	0,01	0,05	39269097	08434868029354
MAGT-012-030	0,112	0,028	39269097	08434868029279
MAGT-025-030	0,112	0,084	39269097	08434868029293
MAGT-035-030	0,112	0,14	39269097	08434868029316
MAGT-040-030	0,34	0,358	39269097	08434868029330
MAGT-050-030	0,34	0,34	39269097	08434868029361

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Politetrafluoroetileno

El Politetrafluoroetileno (PTFE-Teflon[®]) es el miembro más importante de un grupo de fluoropolímeros con una serie de propiedades únicas y útiles que no posee ningún otro material polimérico.

Las propiedades únicas del PTFE incluyen:

- Química casi totalmente inerte
- Estabilidad térmica excepcional
- Propiedades eléctricas y dieléctricas
- Resistencia a la flexión

Resistencia química: La resistencia química del PTFE es prácticamente total en el rango de temperatura de trabajo. Su reacción se limita a algunos compuestos con electrones libres, tales como el sodio en amoníaco líquido y algunos compuestos fluorados a alta temperatura y presión. Los halógenos penetrarán en el PTFE pero sin reacción aparente.

Estabilidad térmica: La estabilidad térmica del PTFE es excepcional. El material se puede utilizar hasta aproximadamente los 280 ° C si no presenta fragilidad en helio líquido. La degradación térmica no comienza hasta aproximadamente los 400 ° C. El PTFE no se funde para formar una fase líquida.

Insolubilidad y Pureza: El PTFE se utiliza conforme a los requisitos de la FDA y USP Clase VI, es intrínsecamente pura y no contiene aditivos. El PTFE es insoluble en todos los disolventes conocidos, excepto en condiciones extremas de presión y temperatura y no contaminará el medio por disolución.

Esterilización: El PTFE se puede esterilizar por todos los medios habituales, excepto la radiación gamma.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Barreau magnétique pour agitation, triangulaire**Description :** Recouvert en PTFE. Spécialement indiqué pour dissoudre des solides et mélanger des sédiments

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	long. (mm)	unités par ref.
MAGT-012-005	6	12	5
MAGT-025-005	8	25	5
MAGT-035-005	9	35	5
MAGT-040-005	14	40	5
MAGT-050-005	12	50	5
MAGT-012-030	6	12	30
MAGT-025-030	8	25	30
MAGT-035-030	9	35	30
MAGT-040-030	14	40	30
MAGT-050-030	12	50	30

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAGT-012-005	0,01	0,05	39269097	08434868029262
MAGT-025-005	0,01	0,05	39269097	08434868029286
MAGT-035-005	0,01	0,05	39269097	08434868029309
MAGT-040-005	0,01	0,05	39269097	08434868029323
MAGT-050-005	0,01	0,05	39269097	08434868029354
MAGT-012-030	0,112	0,028	39269097	08434868029279
MAGT-025-030	0,112	0,084	39269097	08434868029293
MAGT-035-030	0,112	0,14	39269097	08434868029316
MAGT-040-030	0,34	0,358	39269097	08434868029330
MAGT-050-030	0,34	0,34	39269097	08434868029361



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polytétrafluoroéthylène

Le Polytétrafluoroéthylène (PTFE-Téflon[®]) est le polymère le plus important d'un groupe de fluoropolymère ayant un éventail de propriétés uniques et utiles que ne possèdent aucun autre matériau polymère.

Les propriétés uniques du PTFE comprennent :

- Chimie quasiment inerte
- Stabilité thermique exceptionnelle
- Propriétés électriques et diélectriques
- Résistance à la flexion

Résistance chimique : La résistance chimique du PTFE est presque totale sur sa plage de températures de fonctionnement. La réaction est limitée à certains composés avec des électrons libres tels que le sodium dans l'ammoniac liquide et certains composés fluorés à haute température et pression. Les halogènes pénètrent dans le PTFE mais sans réaction apparente.

Stabilité thermique : La stabilité thermique du PTFE est exceptionnelle. Le matériau peut être utilisé pour env. 280 ° C mais il n'y a pas de fragilisation par l'hélium liquide. La dégradation thermique ne commence qu'à environ 400 ° C. Le PTFE ne fond pas pour former une phase liquide.

Insolubilité et pureté : Le PTFE que nous utilisons est conforme aux exigences USP Classe VI et FDA et est intrinsèquement pur et ne contient aucun additif. Le PTFE est insoluble dans tous les solvants connus, sauf dans des conditions extrêmes de pression et de température et ne contamine pas les médias par dissolution.

Stérilisation : le PTFE peut être stérilisé par tous les moyens habituels à l'exception du rayonnement gamma.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Ancoretta magnetica per agitazione, triangolare**Descrizione :** Rivestita in PTFE. Particolarmente indicata per dissolvere solidi e miscelare sedimenti

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	L (mm)	unità per ref.
MAGT-012-005	6	12	5
MAGT-025-005	8	25	5
MAGT-035-005	9	35	5
MAGT-040-005	14	40	5
MAGT-050-005	12	50	5
MAGT-012-030	6	12	30
MAGT-025-030	8	25	30
MAGT-035-030	9	35	30
MAGT-040-030	14	40	30
MAGT-050-030	12	50	30

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAGT-012-005	0,01	0,05	39269097	08434868029262
MAGT-025-005	0,01	0,05	39269097	08434868029286
MAGT-035-005	0,01	0,05	39269097	08434868029309
MAGT-040-005	0,01	0,05	39269097	08434868029323
MAGT-050-005	0,01	0,05	39269097	08434868029354
MAGT-012-030	0,112	0,028	39269097	08434868029279
MAGT-025-030	0,112	0,084	39269097	08434868029293
MAGT-035-030	0,112	0,14	39269097	08434868029316
MAGT-040-030	0,34	0,358	39269097	08434868029330
MAGT-050-030	0,34	0,34	39269097	08434868029361



MATERIALE

MATERIALE Politetrafluoroetilene

Il politetrafluoroetilene (PTFE-Teflon[®]) è il membro più importante di un gruppo di fluoropolimeri con una serie di Proprietà uniche e utili che nessun altro materiale polimerico possiede.

Le proprietà uniche del PTFE, tra cui:

- Chimica quasi totalmente inerte
- Eccezionale stabilità termica
- Proprietà elettriche e dielettriche
- Resistenza alla flessione

Resistenza chimica: la resistenza chimica del PTFE è praticamente totale su tutto il range di temperatura di lavoro. La sua reazione è limitata ad alcuni composti con elettroni liberi, come il sodio nell'ammoniaca liquida e alcuni composti fluorurati ad alta temperatura e pressione. Gli alogeni penetrano nel PTFE ma senza apparente reazione.

Stabilità termica: la stabilità termica del PTFE è eccezionale. Il materiale può essere utilizzato fino a circa 280°C se non presenta fragilità in elio liquido. Il degrado termico non inizia fino a quando circa 400 ° C. Il PTFE non si scioglie per formare una fase liquida.

Insolubilità e purezza: il PTFE viene utilizzato in conformità con i requisiti della FDA e USP Classe VI, è intrinsecamente puro e non contiene additivi. Il PTFE è insolubile in tutti i solventi noti, tranne in condizioni estreme di pressione e temperatura e non contaminerà il mezzo per dissoluzione.

Sterilizzazione: il PTFE può essere sterilizzato con tutti i mezzi comuni, ad eccezione delle radiazioni gamma.